LOOK&FEEL



Технический отчет испытаний образцов TSS плит DEKTA от 16.07.2025

- 1. Наименование продукции: TSS DEKTA ДСП Е 0,5 K1 2800x2070x18мм REAL D.401 Дуб Королевский снежный. ТУ ВУ 200100328.011-2024.
- 2. Краткая характеристика продукции: декор D.401 Дуб Королевский снежный, структура поверхности REAL (плита-основа ДСП).
- 3. Размер образцов: согласно нормативной документации.
- 4. Предприятие-изготовитель: ОАО «Ивацевичдрев».
- 5. Место и дата проведения испытаний: лаборатория ОТК ОАО «Ивацевичдрев» г. Ивацевичи, с 14.07.2025 по 15.07.2025.
- **6. Обозначение ТНПА на продукцию:** ТУ ВУ200100328.011-2024.
- 7. Результаты проведения испытаний:

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ			РЕЗУЛЬТАТ					
ПОКАЗАТЕЛЬ	ТНПА НА МЕТОД ИСПЫТАНИЯ			фактический				
Общие показатели								
Толщина, мм	ГОСТ 27680-88	Показатель характеризует соответствие заданной толщине.	18,0±0,5	18,0				
Плотность, кг/м3	ГОСТ 10634-88	Показатель характеризует отношение массы (количество) продукта к единице объема.	-	711				
Физико-механические показатели								
Предел прочности при изгибе, МПа	ГОСТ 10635-88	Показатель характеризует способность плиты противостоять деформации при изгибающих нагрузках.	≥ 8,5	26,6				
Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты, МПа	ГОСТ 10636-90	Показатель указывает на прочность внутреннего слоя плиты, качество склеивания между собой древесных частиц, характеризует устойчивость образца к растягивающим усилиям перпендикулярно пласти.	≥ 0,2	0,42				
Покоробленность, мм	ГОСТ 24053-21	Показатель указывает на симметричность сторон пласти плиты относительно нейтральной плоскости.	не более 1,2	0,4				
Удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя, МПа	ГОСТ 23234-2009	Показатель указывает на прочность клеевого соединения облицовочного материала с плитой ДСП.	≥ 0,8	1,1				
Предельно-допу- стимые нормы вы- деления формаль- дегида в воздух, мг/м².ч -класс эмиссии E0,5	СТБ EN 717-2-2008	Показатель указывает на концентрацию формальдегида, выделяемого с единицы поверхности образца в единицу времени при температуре 60 С в воздушную среду.	до 1,5	0,1				

LOOK&FEEL



OFFIE DE DE MANIA			РЕЗУЛЬТАТ					
ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ	ТНПА НА МЕТОД ИСПЫТАНИЯ			фактиче- ский				
Показатели, характеризующие устойчивость декоративной поверхности к воде								
Гидротермическая стой- кость, баллы	ГОСТ 32289-2013	Показатель характеризует устойчивость поверхности плиты к воздействию паров кипящей воды.	не допуска- ется измене- ние внеш- него вида (5 max-1 min баллов)	5 баллов соответ- ствует				
Контактная теплостой- кость (влажный метод), баллы	ГОСТ 28067-89	Показатель характеризует устойчивость декоративной поверхности плиты к объектам, являющимися источниками высоких температур, в условиях повышенной влажности. Источник тепла (100 °C) помещают на влажную ткань, соприкасающуюся с поверхностью образца на 20 мин.	не допуска- ется измене- ние внеш- него вида (1 max-5 min баллов)	1 балл соответ- ствует				
Стойкость к пятнообра- зованию с применением воды дистиллированной в течение 24ч., баллы	ГОСТ 27627-88	Показатель характеризует устойчивость поверхности плиты к воздействию воды дистиллированной в течение 24 часов воды на поверхности испытуемого образца.	не допуска- ется измене- ние внеш- него вида (1 max -5 min баллов)	1 балл соответ- ствует				
Эксплуатационные показатели								
Ударная прочность, мак- симальная высота паде- ния стального шара, мм	СТБ EN 14323-2019	Показатель характеризует устойчивость поверхности плиты к воздействию (удару) предметов с высоты. Декоративную поверхность образца подвергают удару стального шара (массой 324 г), падающего с установленной высоты. Стойкость к удару указывают как максимальную высоту падения шара без возникновения видимых трещин.	не менее 250	500				
Стойкость к истиранию. Количество оборотов сошлифовки	ГОСТ 27820-88	Показатель характеризует устойчивость декоративной поверхности к воздействию абразивных материалов.	не менее 100	120				
Твердость защитно-де- коративного покрытия царапаньем, мкм	ΓΟCT 27326-87	Показатель характеризует устойчивость поверхности кобразованию царапин под воздействием остроконечных предметов. Испытываемый образец подвергают воздействию алмазной царапающей головкой. За результат стойкости принимают максимальную прилагаемую нагрузку, при которой не остается непрерывной царапины на поверхности.	не более 60 мкм	49/51				

LOOK&FEEL



ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ	ТНПА НА МЕТОД ИСПЫТАНИЯ		РЕЗУЛЬТАТ	
ПОКАЗАТЕЛЬ			норматив- ный	фактический
Стойкость к образо- ванию трещин, баллы	СТБ EN 14323-2019	Показатель характеризует устойчивость поверхности образца к образованию трещин при воздействии высоких температур в течение длительного времени. Испытываемый образец подвергают воздействию температуры 70 °С при низкой влажности в течение 24 ч. После охлаждения путем визуального осмотра оценивают устойчивость к образованию трещин.	не допуска- ется измене- ние внеш- него вида (5 max -1 min баллов)	5 баллов соответ- ствует
Контактная тепло- стойкость (Сухой ме- тод), баллы	FOCT 28067-89	Показатель характеризует термическую стойкость поверхности плиты при контакте с горячим источником тепла (120 °C) в течение 20 мин.	не допуска- ется измене- ние внеш- него вида (1 max -5 min баллов)	1 балл соответ- ствует
Стойкость к пятно- образованию с при- менением реагентов, баллы в течение 24ч: спирта этилового 96%; бензина; уксус- ной кислоты 10%; кофе (12г. на 100см ³ воды); масла расти- тельного; в течение 10мин: ацетона; средства моющего (15 г. на 1000 см ³ воды); чер- ной пасты.	ГОСТ 27627-88	Показатель характеризует устойчивость поверхности плиты к контакту с рядом бытовых жидкостей, в том числе окрашивающих, воздействию которых они могут быть подвержены при использовании в быту. По окончании установленного периода контакта образцы осматривают на наличие изменений на поверхности.	не допуска- ется измене- ние внеш- него вида (1 max -5 min баллов)	по всем по- казателям: 1 балл соответ- ствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенных испытаний образцы плиты TSS DEKTA D.401 Дуб Королевский снежный, структура поверхности REAL соответствуют требованиям ТУ BY200100328.011-2024.

Отчет подготовил начальник лаборатории отдела технического контроля Заместитель генерального директора по качеству